

Peter's Jute und Fallenquelle

Inh. Peter Koch Breite Str. 168 26919 Brake Tel: 04401-704384 Fax: 04401-69798

Peter Koch Juteversand • Breite Str. 168 • 26919 Brake

Bankverbindungen :

Landessparkasse zu Oldenburg
Konto Nr.: 060405099
BLZ 28050100

www.jutestoff.de
vertrieb@jutestoff.de

Ust- Id. Nr: DE151404241

St.Nr: FA Nordenham 63/123/00300

Prüfbericht für Jutegewebe H 305, 130 cm breit, ausgeliefert am 26.03.10 mit Lieferschein 596459.

-2-

Brennprüfung: DIN 53438	Längsrichtung			Querrichtung		
	BZ	GZ	KL	BZ	GZ	KL
15 sec. Beflammung						
Jute 120H320						
Kantenbeflammung	38	0	K1	17	0	K1
Flächenbeflammung	15	0	F1	15	0	F1
Brennprüfung: DIN 53438	Längsrichtung			Querrichtung		
15 sec. Beflammung	BZ	GZ	KL	BZ	GZ	KL
Jute 130H305						
Kantenbeflammung	15	0	K1	15	0	K1
Flächenbeflammung	15	0	F1	15	0	F1
Bei der DIN 53438 wird die Brennzeit ab dem Zeitpunkt der Beflammung angegeben. Sofern die Klassifizierungen K1 und F1 erreicht werden, entspricht dies der DIN 4102/B2.						
BZ=Brennzeit (sec) GZ=Glimmzeit (sec) VKZ=Verkohlungszone (mm) KL=Klassifizierung						
Die DIN 4102/B2 wird bestanden.						

Die Auflage der Muster beträgt über 28 %, somit wird die DIN 4102/B1 von allen Mustern bestanden.

Die Ergebnisse in diesem Bericht basieren auf den mit den vorliegenden Proben durchgeführten Prüfungen unter Laborbedingungen. Die Ergebnisse sind nicht auf andere Muster ohne zusätzliche Prüfung übertragbar.

Grundlage aller Geschäfte sind meine allgemeinen Verkaufs-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen

Alle Angebote erfolgen freibleibend, Irrtümer vorbehalten. Die Lieferung erfolgt unfrei ab Lager, die Erstbestellung erbitte ich schriftlich. Wird die persönliche Haftung durch die Rechtsform des Bestellers beschränkt, erfolgt Lieferung gegen Rechnung nur nach Absprache. Die gelieferte Ware bleibt mein Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Forderungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung. Alle genannten Produkte sind Warenzeichen Ihrer jeweiligen Hersteller.